



# Ficha Técnica

## Produto: Cimento Queimado Flexfloor

Cimento queimado Flexfloor é um produto a base de resinas acrílicas com alta consistência pronto para uso, no qual permite fazer um revestimento liso que permite diversos efeitos em áreas internas secas.

## INDICAÇÕES

Áreas internas protegidas de umidade, superfícies novas sem pintura, como em repintura,

desde que sejam seguidas as instruções de tratamento da superfície.

## CARACTERISTAS DO PRODUTO

Composição	Resinas acrílicas, espessantes, pigmentos, aditivos.
Aspecto (estado físico, forma e cor)	Massa pastosa na cor
Cores:	Consulte o catálogo.
Consumo teórico	Média de 250gramas por m <sup>2</sup> considerando 2 a 3 demãos
Validade:	24 meses

## UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- Evite aplicar sob temperatura abaixo de 10 °C e umidade superior a 90%.
- **Reboco novo** - Tratamento Aguarde secar e curar (no mínimo 28 dias). Aplique massa acrílica e selador acrílico.
- **Concreto novo e reboco fraco** - Aguarde secar e curar (no mínimo 28 dias). Aplique fundo preparador de paredes, massa acrílica e selador acrílico.
- **Altamente absorvente** - Aplique fundo preparador de paredes (conforme recomendação na embalagem), massa acrílica e selador acrílico.
- **Imperfeições profundas** - Corrija com reboco e aguarde secar e curar (no mínimo 28 dias). Aplique massa acrílica e selador acrílico.
- **Superfícies caídas e partículas soltas ou mal aderidas** - Raspe e/ou escove a superfície para eliminar a cal o máximo possível, bem como as partes soltas. Aplique fundo preparador de paredes (conforme recomendação na embalagem), massa acrílica e selador acrílico.
- **Manchas de gordura** - Lave com solução de água e detergente, enxágue e aguarde secar. Depois de seco, aplique selador na cor do acabamento.



- **Partes mofadas** - Lave com solução de água sanitária, enxágue e aguarde secar. Depois de seco, aplique selador na cor do acabamento.

## **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

- Aplique de 2 a 3 demãos do cimento queimado com a desempenadeira e deixe secar por, no mínimo, 4 horas entre as demãos.
- Para deixar a superfície totalmente lisa, lixe a 1ª demão com lixa 400; na última demão, use a lixa 600 e queime com a desempenadeira para obter um efeito manchado e realçar o brilho.

## **EMBALAGEM**

Balde com 4KG

O descarte desde que a embalagens estejam limpas, poderá ser descartada com resíduo, considerada como classe IIB (Resíduo descartável).

## **PRECAUÇÕES E SEGURANÇA**

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem. Classe de risco para transporte

*PRODUTO QUÍMICO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO DE ACORDO COM ABNT NBR 17725-2*

## **ARMAZENAMENTO**

Recomenda-se a estocagem do material em lugar seco, fresco e arejado.

## **GARANTIA**

Todos os produtos da Flexfloor são testados e homologados, sendo assim podemos dar garantia de nossos produtos nas aplicações recomendadas. Para solicitar garantia entrar em contato e informar nota fiscal e número de lote.

## **SUORTE TÉCNICO**

O Departamento Técnico/Comercial da Flexfloor tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entrem em contato no número (31) 3318-7135 ou envie um e-mail: [contato@flexfloor.com.br](mailto:contato@flexfloor.com.br). As informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação. A Flexfloor não se responsabiliza pela má ou indevida utilização do produto.