



Ficha Técnica

Produto: Cola PVA Taco Flexfloor

A Cola PVA taco flexfloor é um adesivo à base dispersão aquosa não iônica de poli acetato de vinila, aditivada com tensos ativos e plastificantes. Tem como características alta resistência à tração e ótima relação custo-benefício. Desenvolvimento especialmente para colagem de madeira, tacos, parquets, piso pronto, rodapé entre outros substratos.

- Não adere à base de Polietileno, Características: Polipropileno e PTFE (resina antiaderente).
- Não indicado para madeiras de baixa densidade (Tauari e outros) e média densidade (Cumaru e outros).
- PVA Taco classifica-se no nível de colagem D-2, conforme “EN-204”

BENEFÍCIOS

- Pronto para uso, sem a necessidade de preparo ou adição de outros componentes
- Tecnologia à base d'água, isento de solventes
- Fácil manuseio e limpeza
- Odor suave
- Produto sem características tóxicas
- Alta força de colagem
- Excelente flexibilidade, ideal para a colagem de materiais que sofrem esforço mecânico

Características do Produto

Teor de Sólidos %	68% - 75%
Aparência	Líquidos Viscoso Branco
Viscosidade	60.000-68.000
Densidade a 25°C (g/cm ³)	1,48-1,60
Validade	12 meses
composição	Adesivo em dispersão aquosa á base de polifacetado de vinila (PVA), carga minerais e aditivos.

Esses dados técnicos são determinados para cada lote antes da liberação pelo nosso controle da qualidade.



REPARO E RECOMENDAÇÕES

1. Certifique-se de estar usando EPI 's;
2. Analisar contrapiso:
3. Contrapiso Limpo, isento de contaminação;
4. Para que se obtenha um bom rendimento do adesivo, é importante que o piso esteja perfeitamente desempenado e nivelado;
5. Não aplique a cola em hipótese alguma em contrapiso que foi aplicado impermeabilizante;
6. Seco e sem umidade. Contrapiso novo preparado com mínimo de 30 dias;
7. Analisar se contrapiso está fraco (Esfarelado), caso esteja será necessário aplicação de Superfix ou primer;
8. Analisar se contrapiso está com muita porosidade e com alta absorção. Nesse caso ele poderá interferir na cura e aderência da cola, sendo necessário a aplicação do Superfix
9. Não aplique em superfícies expostas ao sol ou fontes de calor. Quando ocorrido poderá interferir na colagem.
10. Aplicação indicada em temperatura acima de 15°C e abaixo de 30°C e UR de 40% a 75%;
11. Após o término da aplicação, efetuar a limpeza das ferramentas com água;
12. Fica obrigatório deixar de 1mm a 2mm para dilatação do piso, para segurar a movimentação da madeira sem interferir na colagem;
13. Não aplique a cola em hipótese alguma com tacos / parquets que estejam envernizados na parte de baixo (Em contato com a cola);
14. Não aplicar adesivo em excesso. Isto fará com que haja um maior tempo de secagem da cola;
15. Aplicação indicada com espátula de aço inox B11.

APLICAÇÃO

1. Mexa bem o produto antes de usar
2. Aplicar o adesivo sobre o contrapiso, fazendo uso de uma espátula dentada, em pequenas superfícies por vez (preferencialmente de m2 em m2);
3. Aplicar o adesivo em uma das superfícies, em camadas uniformes de 1200 a 1200 g/m2 e juntar as partes imediatamente (para evitar a secagem precoce do adesivo e, também, comprometer a eficiência da colagem fazer o assentamento do piso);
4. Aplique uma certa pressão (martelo de borracha) para melhor eficiência de colagem e ajustes;



5. Mantenha pressão até sua completa secagem e, conseqüentemente, colagem;
 6. Tempo de secagem deve ser de, no mínimo, 24 horas para regiões quentes e/ou secas e de, no mínimo, 48 horas para regiões frias e/ou úmidas.
- Lixamento após 15 a 30 dias

CONSUMO

- Montagem 180 a 220 g/ m² Tacos e parquetes 1.200 a 1.700 g/m².

EMBALAGEM

- Cod . 0010011059 Embalagem 1KG (CX 15) – Barcode: 7898945144698
- Cod . 0010011060 Embalagem 6KG (CX 4UNID.) – Barcode: 7898945144698
- Cod . 0010030270 Embalagem 10KG – Barcode: 7898945144100
- Cod . 0010011062 Embalagem 20KG – Barcode: 7898945144704
- Cod . 0010011063 Embalagem 50KG – Barcode: 7898945144711

O descarte desde que a embalagens estejam limpas, poderá ser descartada com resíduo, considerada como classe IIB (Resíduo descartável).

PREUCAÇÕES E SEGURANÇA

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se a estocagem do material em lugar seco, fresco e arejado.

GARANTIA

Todos os produtos da Flexfloor são testados e homologados, sendo assim podemos dar garantia de nossos produtos nas aplicações recomendada.



SUPORTE TECNICO

O Departamento Técnico/Comercial da Flexfloor tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entrem em contato no número (31) 3318-7135 ou envie um e-mail: contato@flexfloor.com.br As informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação.