



Ficha Técnica

Produto: Cola Rodapé Flexfloor

Material a base acrílico desenvolvido especialmente para fixação de rodapé de madeira, EPS, Poliestireno, gesso, MDF e demais tipos de rodapés, com uma alta aderência e resistência em suas colagens.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Teor de Sólidos %	70% - 80%
Aparência	Pasta Tixotropias
Viscosidade (7/10rpm)	290.000 – 310.000 CPS
Densidade a 25°C (g/cm ³)	1,45 – 1,55g/cm ³
Composição	Copolímero Acrílico em emulsão, Resinas Acrílicas,
Cores	Branco
Rendimento aproximado	80g a 120g por metro linear
Validade	24 meses

Esses dados técnicos são determinados para cada lote antes da liberação pelo nosso controle da qualidade.

APLICAÇÃO

- Antes de aplicar a cola Rodapé, limpe a superfície de aplicação para retirar pó e outros resíduos de impurezas.
- Certifique-se que a base onde vai ser aplicada não esteja frágil, descascando ou soltando pó, também e de extrema importância que a parede esteja nivelada.
- Aplicar dois filetes de cola ou em pontos a cada 15cm sobre o substrato, quando a parede estiver com ondulações deve deixar excesso de colas para preencher e nivelar a parede.
- Pressione o substrato contra a parede e retire excesso com uma esponja úmida. Este adesivo é base água, portanto poderá ocorrer variações no tempo de cura dependendo da temperatura ambiente.



PROPRIEDADES

Este adesivo possui base acrílica, portanto, sofre alterações. Dependendo do clima, a secagem poderá ser demorada (sob baixas temperaturas) ou acelerada (temperaturas acima de 25°C.).

- Não tóxica, base água
- Pode ser lixada;
- Excelente aderência e ótima resistência externa após curada;
- Isente de solventes;
- Adesivo na cor branca, não amarela após aplicado;
- Indicado para colagem e calafetação.

EMBALAGEM

Tubo com 400gr; Balde de 1kg; Balde de 1.5kg Balde com 5kg.

O descarte desde que a embalagens estejam limpas, poderá ser descartada com resíduo, considerada como classe IIB (Resíduo descartável).

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se a estocagem do material em local seco e arejado com temperatura média de 5°C a 40°C, e que não seja exposto aos raios solares.

SUPORTE TÉCNICO

O Departamento Técnico/Comercial da Flexfloor tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entrem em contato no número (31) 3318-7135 ou envie um e-mail: contato@flexfloor.com.br. As informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação. A Flexfloor não se responsabiliza pela má ou indevida utilização do produto.